

# CiS

**INSTITUT doo**  
BEOGRAD Vojislava Ilića br. 88

Poštanski fah 82, Telefax (+381 11) 2833-686  
Telefon (+381 11) 2833-777, 2833-687, 2833-690  
Matični broj 6768202, tekući rač : 165-16855-17



Strana 1/3

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BR.

**0970011**

Naziv i adresa klijenta: SZR " HERO" , INĐIJA, Boška buhe 14

Opis uzoraka/ stanje uzoraka: KRPA ZA POD (HERO)  
KRPA (MAJA)

Datum prijema uzorka: 14.06.2011.


Uzorkovanje izvršio: DOSTAVLJENI UZORCI

Nalog za ispitivanje dostavio: " HERO" SZR, INĐIJA

Rezultati ispitivanja dati su u prilogu:  
Ukupan broj strana: 3

Izveštaj verifikovao

Rukovodilac laboratorije




Mirjana Nestorović, dipl.ing.

M.P.



Izveštaj odobrio

Direktor CIS-institut-a



mr Mirjana Reljić, dipl.ing.

16.06.2011.

Datum izdavanja izveštaja

- \* Ispitivanje je izvršeno na standardnoj opremi Laboratorije za ispitivanje CIS Institut-a
- \*\* Izdati dokument se odnosi na ispitivani uzorak
- \*\*\* Ovaj dokument (ili njegovi delovi) može se umnožavati, fotokopirati, prevoditi na strane jezike, dostaviti sredstvima javnog informisanja samo uz odobrenje CIS - INSTITUT-a d.o.o. Beograd.
- \*\*\*\* Potpisi izvršilaca ispitivanja su deponovani u radnim laboratorijskim listama

Izveštaj se izdaje u 2 primerka






CIS-OB-17

Br.izveštaja 0970011

Rezultat ispitivanja:

Str.br. 2/3

KRPA ZA POD - ART. "HERO" (80 X 100 cm)

ELEMENTI ISPITIVANJA	SRPS METODE	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1. OZNAKA VELIČINE - MERE	ISO 22198	cm	
- DUŽINA			100
- ŠIRINA			80
2. SIROVINSKI SASTAV		%	
- PAMUK	ISO 1833-11		40,0
- POLIESTAR	ISO 1833-24		33,4
- POLIPROPILEN	ISO 1833-16		26,6
3. SKUPLJANJE PRI PRANJU NA 40 °C	EN ISO 3759	%	
- PO DUŽINI			+2,5
- PO ŠIRINI			-7,3
4. POSTOJANOST BOJE NA: PROMENA / PRELAZ NA:			PAMUK / POLIESTAR
- pranje na 40 °C	ISO 105-C10	ocena	4/4/4
- peglanje na 110 °C	ISO 105-X11	ocena	4/4
5. NAČIN ODRŽAVANJA	F.A0.011		
- pranje		Prati na temperaturi do 40 <sup>0</sup> C	
- peglanje		Peglati na temperaturi do 110 <sup>0</sup> C	
- hemijsko čišćenje		Zabranjeno hemijsko čišćenje	
- sušenje		Ocediti, obesiti i sušiti	
- beljenje		Zabranjeno beljenje	
NAPOMENA: Isti sirovinski sastav i način održavanja ima art. dim. 80x50 cm.			


16.06.2011.  
Datum

Rezultate ispitivanja  
verifikovao

*W. Heć...*

Rukovodilac laboratorije

CIS-OB-17








**Br.izveštaja 0970011**

Rezultat ispitivanja:

Str.br. 3/3

KRPA - ART. " MAJA" - (35 x 35 cm)

ELEMENTI ISPITIVANJA	SRPS METODE	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1. OZNAKA VELIČINE - MERE	ISO 22198	cm	
- DUŽINA			35
- ŠIRINA			35
2. SIROVINSKI SASTAV		%	
- VISKOZA	ISO 1833-6		100
3. SKUPLJANJE PRI PRANJU NA 40 °C	EN ISO 3759	%	
- PO DUŽINI			Ø
- PO ŠIRINI			Ø
4. POSTOJANOST BOJE NA: PROMENA / PRELAZ NA:			VISKOZA / VUNA
- pranje na 40 °C	ISO 105-C10	ocena	4/4/4
- peglanje na 150 °C	ISO 105-X11	ocena	4/4
5. NAČIN ODRŽAVANJA	F.A0.011		
- pranje		Prati na temperaturi do 40° C	
- peglanje		Peglati na temperaturi do 150° C	
- hemijsko čišćenje		Zabranjeno hemijsko čišćenje	
- sušenje		Ocediti, obesiti i sušiti	
- beljenje		Zabranjeno beljenje	
NAPOMENA: Isti sirovinski sastav i način održavanja imaju art. dim. 35x 50 cm i 35 x100 cm.			

16.06.2011.

Datum

Rezultate ispitivanja

verifikovao



Rukovodilac laboratorije

CIS-OB-17

Predmet: Nacrt deklaracija - VEZA SA IZVEŠTAJEM BR. 0970011

DEKLARACIJA

*Kvalitet kontrolisao CIS INSTITUT d.o.o.*

Zemlja porekla: SRBIJA  
Proizvođač: "HERO" DOO , INDIJA  
Naziv proizvoda: KRPA ZA POD  
Artikal: "HERO"  
Sirovinski sastav: pamuk 40 % , poliestar 33%, polipropilen 27%

Veličina: 80 x 100 cm

Postupak održavanja:



DEKLARACIJA

*Kvalitet kontrolisao CIS INSTITUT d.o.o.*

Zemlja porekla: SRBIJA  
Proizvođač: "HERO" DOO , INDIJA  
Naziv proizvoda: KRPA  
Artikal: "MAJA"  
Sirovinski sastav: viskoza 100 %

Veličina: 35 x 35 cm

Postupak održavanja:

